

塑料用高性能单组分丙烯酸涂料

PLA-ACE

(K716-、K716-E 系列)

概 要

最近在质量方面企业意识日益增高，在涂膜的物理性质方面也在追求更高的质量，因此市场就需要在环境试验及耐化学品性等方面规格升级后的涂料。“PLA-ACE K716-系列”就是可适用这些要求的“PLA-ACE A716-系列”产品在耐迁移性、耐化学品性方面的升级版涂料。

“K716-系列”产品，有着与既往“A716-系列”产品一样，具备对广范围材质的附着性，还能成功呈现超出既往“A716-系列”产品的高辉度，在产品的设计性方面，可适用范围也非常广泛。因此，作为“A716-系列”的新生代涂料，在电视机、空调等家电领域及音响设备上被广泛采用。

特 征

1. 对范围广泛的各种素材具良好附着性
2. 干燥速度迅速，具良好的作业性
3. 具备良好的耐迁移性、耐磨损性
4. 具备良好的耐化学品性、耐醇性

品 号

K716- PLA-ACE 各色

K716-E PLA-ACE 各色（电视机用，具抗电击性）

推荐天那水

ABS 用

Z-27634 PLA-ACE 工程塑料用天那水(速干型)

Z-27637 PLA-ACE 工程塑料用天那水(标准型)

Z-27638 PLA-ACE 工程塑料用天那水(慢干型)

PC、PC/ABS 用

Z-27623 PLA-ACE 天那水(速干型)

Z-27625 PLA-ACE 天那水(标准型)

Z-27628 PLA-ACE 天那水(慢干型)

PS 用

Z-27853 PLA-ACE PS 天那水(速干型)

Z-27856 PLA-ACE PS 天那水(标准型)

Z-27857 PLA-ACE PS 天那水(慢干型)

适用素材

ABS、PC、PC/ABS、PS

使用注意事项

1. 素材上若粘附有脱模剂等异物时，可能会出现附着不良或缩孔现象。因此，请清洗干净之后再行喷涂。
2. 天那水因溶剂种类的不同，或会出现物理性质下降的可能。因此，请务必使用专用的天那水。
3. 各种品级的素材陆续面世，或会出现与本来性质有异的情形。因此，在使用之际，请预先确认相关情况。
4. 在使用之前，请务必搅拌均匀。进行喷涂之际，请在搅拌式容器内一边加入稀释涂料搅拌，一边进行喷涂。
5. 请将涂料贮存于-20~40℃的阴暗处所，避免日光直射。
6. 关于其他注意事项，请参阅 SDS 等文件。

有关本涂料的相应咨询，请联络下述地址：

中山武藏涂料有限公司 ZHONGSHAN MUSASHI PAINT CO., LTD.**武藏涂料中国研究开发中心**

广东省中山市中山火炬开发区宏业路1号 邮政编码:528437

TEL 86-760-8531-3570 FAX 86-760-8531-3270

苏州武藏涂料有限公司 SUZHOU MUSASHI PAINT CO., LTD.

江苏省苏州工业园区港田路150号 邮政编码:215021

TEL 86-512-6256-0350 FAX 86-512-6256-0351

武藏涂料(昆山)有限公司 MUSASHI PAINT(KUNSHAN) CO., LTD.江苏省昆山市经济技术开发区华扬科学工业园区华盛南路99号
邮政编码:215313

TEL 86-512-5764-697 FAX 86-512-5764-6978

天津武藏涂料有限公司 TIANJIN MUSASHI PAINT CO., LTD.

天津市西青经济开发区赛达世纪大道20号 邮政编码:300385

TEL 86-22-2388-0111 FAX 86-22-2388-0121

PLA-ACE

(K716-、K716-E 系列)

标准喷涂规格		
项目	技术规格	
调配比例 涂料：天那水（重量比）	100：130±20	
喷涂粘度(岩田简易粘度计 NK-2, 20℃)	12±2 秒	
喷涂方法	喷枪口径	1.3±0.3mm φ
	喷枪压力	0.3±0.1MPa
喷枪与被喷物体的距离	25±5cm	
干燥条件	设置温度×时间	25℃×5 分钟
	干燥温度×时间	60℃×30 分钟
标准膜厚	10±2μm	

■ 涂膜性能

试验项目	试验条件	试验结果
附着性	1mm 见方划痕法透明胶带剥离试验(10×10)	100/100
铅笔硬度	铅笔划痕测试仪, 三菱 uni, 载荷 1kg, 划痕法	F
耐橡皮摩擦性	索尼橡皮试验机, 载荷 1.64kgf, 100 次, 应不会露出底层	合格
耐醇性	99.5%乙醇擦拭, 载荷 500g/cm ² , 来回 100 次, 应不会露出底层	合格
耐油脂性	蓖麻油, 50℃×95%RH×24 小时放置后, 进行附着力测试	100/100
耐热性	70℃×120 小时放置后, 进行附着力测试	100/100
耐湿性	40℃×90%RH×120 小时放置后, 进行附着力测试	100/100
耐热循环性	-20℃×3 小时 ⇔ 60℃×3 小时, 10 个循环后进行附着力测试	100/100
耐气候性	阳光耐气候试验箱, 300 小时, 色差 ΔE=1.0 以内	合格
耐迁移性	电源线 50mm 在两根电线上载荷 500g, 40℃×95%RH×24 小时放置后, 外观应无异常	合格
耐化学药品性	Coppertone Oil Free Sunblock Lotion SPF30 0.2g 涂抹 40℃×24 小时放置后, 进行附着力测试	100/100
试验片制作条件	素材 敝公司 PC K716- PLA-ACE 金属银 涂料: 天那水(Z-27637)=100: 140(重量比) 设置 25℃×5 分钟 干燥 60℃×30 分钟(室温下放置 3 天后开始试验) 膜厚 10±1μm	
<p>※本文中的特性值为敝公司的试验结果例示, 仅供参考, 并非规格值。 各位若有相关需求, 恳请在充分考虑之后再行采用。 ※产品规格或因改良而有所变更, 恕不另行通知, 敬请谅解。</p>		