

金属用单组分高温烤漆型丙烯酸树脂涂料

METALD-BU

(GB31-系列)

概 要

单组分丙烯酸三聚氰胺类涂料“RYLCON-B/B20-系列”和双组分丙烯酸聚氨酯涂料“HAI UREX-M/M79-系列”等作为敝公司代表性的金属用涂料，常年来深受客户的喜爱。但市场变化日新月异，对涂料的创新性及涂膜性能方面的要求也在日益增高。

为了在广泛范围内应对这一市场需求，我们特意研发金属用涂料 METALED 系列：“单组分丙烯酸三聚氰胺类涂料 METALED-BM /GR33-系列”、“单组分丙烯酸聚氨酯涂料 METALED-BU/GB31-系列”、“双组分丙烯酸聚氨酯涂料 METALED-U/ GM62-系列”。

“METALED-BU/GB31-系列”是一款单组分丙烯酸聚氨酯涂料，具备优异的素材附着性、耐水性、耐候性、柔软性等，还可适用于高饱和度色彩等范围广泛的创意性用途。

特 征

1. 对各种金属素材具备优异的附着性
2. 具备广泛的显色性
3. 具备优异的耐候性、抗挠曲性等

品 号

GB31- METALED-BU 各色

推荐天那水

- Z-B2391 RYLCON 冬用天那水（速干型）
Z-B2394 RYLCON 天那水（标准型）
Z-B2397 RYLCON 天那水（慢干型）

适用素材

SPCC-SB 抛光钢板、
SPCC-SB 磷酸锌处理钢板、
铝材(A1050P)、 铝合金(A5052P)、
不锈钢(SUS-304、 SUS-316)、
镀锌铁皮、 黄铜

使用注意事项

1. 素材上若粘附有脱模剂等异物时，可能会出现附着不良或缩孔现象。因此，请清洗干净之后再行喷涂。
2. 天那水因溶剂种类的不同，或会出现物理性质下降的可能。因此，请务必使用专用的天那水。
3. 各种品级的素材陆续面世，或会出现与本来性质有异的情形。因此，在使用之际，请预先确认相关情况。
4. 在使用之前，请务必搅拌均匀。进行喷涂之际，请在搅拌式容器内一边加入稀释涂料搅拌，一边进行喷涂。
5. 请将涂料贮存于-20~40℃的阴暗处所，避免日光直射。
6. 关于其他注意事项，请参阅 SDS 等文件。

有关本涂料的相应咨询，请联络下述地址：

中山武藏涂料有限公司 ZHONGSHAN MUSASHI PAINT CO., LTD.
武藏涂料中国研究开发中心
广东省中山市中山火炬开发区宏业路1号 邮政编码:528437
TEL 86-760-8531-3570 FAX 86-760-8531-3270

苏州武藏涂料有限公司 SUZHOU MUSASHI PAINT CO., LTD.
江苏省苏州工业园区港田路150号 邮政编码:215021
TEL 86-512-6256-0350 FAX 86-512-6256-0351

武藏涂料(昆山)有限公司 MUSASHI PAINT (KUNSHAN) CO., LTD.
江苏省昆山市经济技术开发区华扬科学工业园区华盛南路99号 邮
政编码:215313
TEL 86-512-5764-697 FAX 86-512-5764-6978

天津武藏涂料有限公司 TIANJIN MUSASHI PAINT CO., LTD.
天津市西青经济开发区赛达世纪大道20号 邮政编码:300385
TEL 86-22-2388-0111 FAX 86-22-2388-0121

METALD-BU

(GB31-系列)

标准喷涂规格		
项目		技术规格
调配比例	涂料：天那水（重量比）	100：70±10
喷涂粘度(岩田简易粘度计 NK-2, 20℃)		10±2 秒
喷涂方法	喷枪口径	1.3±0.3mm φ
	喷枪压力	0.3±0.1MPa
喷枪与被喷物体的距离		25±5cm
干燥条件	设置温度×时间	25℃×5 分钟
	干燥温度×时间	160℃×20 分钟
标准膜厚		20±5μm

■ 涂膜性能

试验项目	试验条件	试验结果
附着性	1mm 见方划痕法透明胶带剥离试验(10×10)	100/100
铅笔硬度	铅笔划痕测试仪, 三菱 uni, 载荷 1kg, 划痕法	2H
耐橡皮摩擦性	索尼橡皮试验机, 载荷 1.64kgf, 300 次, 应不会露出底层	合格
耐醇性	99.5%乙醇擦拭, 500g/cm ² , 100 次, 应不会露出底层	合格
耐酸性	5%HCl, 常温×24 小时, 应无外观异常	合格
耐碱性	5%NaOH, 常温×24 小时, 应无外观异常	合格
耐热性	85℃×96 小时放置后, 进行附着力测试	100/100
耐湿性	50℃×98%RH×120 小时放置后, 进行附着力测试	100/100
耐沸水性	沸水(98℃)×1 小时浸润后, 进行附着力测试	100/100
抗挠曲性	直径 2mm 的圆棒, 弯曲 180°	合格
耐热循环性	-30℃×1 小时 ⇔ 60℃×1 小时, 10 个循环后进行附着力测试	100/100
耐气候性	阳光耐气候试验箱, 150 小时, 色差 ΔE=1.0 以内	合格
试验片制作条件	素材 SUS304 涂料 GB31- METALD-BU 黑色 涂料：天那水(Z-B2394)=100：60(重量比) 设置 25℃×5 分钟 干燥 160℃×20 分钟(室温下放置 1 天后开始试验) 膜厚 18±1μm	
<p>※本文中的特性值为敝公司的试验结果例示, 仅供参考, 并非规格值。 各位若有相关需求, 恳请在充分考虑之后再行采用。 ※产品规格或因改良而有所变更, 恕不另行通知, 敬请谅解。</p>		